BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP AL AGUA

Descripción del Producto Barniz al agua, de alta calidad y altas prestaciones a base de resinas acrílicas especiales



Características Técnicas

Color	Incoloro
Aspecto	Brillante y satinado
Secado al tacto	30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 4-6 horas
Rendimiento	12 - 14 m²/l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
Poder de relleno
Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
Decora y realza la belleza natural de la madera
Acabados elásticos, no amarilleantes y resistentes a la intemperie

Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores, puertas, ventanas y otras superficies de madera.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.

Preparación de Superficies

Sobre superficies en madera sin protector y sin barniz: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
Aplicar tres manos adecuadamente diluidas, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado
Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera Tropicales. Ref. I6860

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC.

Otros Datos

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Envasado	0.375L, 0.75L y 4L
COVS GR/L	43

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. *25-05-2018* *Esta ficha anula todas las anteriores.*

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com